

YAYIN TARİHİ	REV. NO	REV. TARİHİ	AÇIKLAMA
11.08.2014	9	05.02.2019	<i>Taşeron laboratuvar kullanımı ile ilgili olarak Sigma Beton Laboratuvarı kullanımdan çıkarıldığı için atf yapılan bölümlerden çıkarılmıştır.</i>
11.08.2014	10	22.05.2019	<i>T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından TS EN 206:2013+A1:2017 Kapsamında belirlemiş olduğu Uygunluk Değerlendirme Şartları kapsamında doküman revize edilmiştir.</i>
11.08.2014	11	16.07.2019	<p>Madde 4.1 Otokontrol Deney Sıklıkları maddesine basınç dayanım katsayı dönüşümü tanımlanmıştır.</p> <p>Madde 5.9.1 Kontrol Kayıtları yüksek dayanımlı beton kapsamındaki çizelgeler tanımlanmıştır.</p> <p>Madde 5.11.1</p> <p><i>TS 13515 9.6.1 maddesine göre, İmalat kontrolüne tâbi her beton imalat tesisi, tecrübeli, beton teknolojisi bilgisine sahip ve imalatı bilen yetkin teknik elemanlar (En az lisans seviyesinde 4 yıllık mühendislik (İnşaat, Kimya, Jeoloji, Makine, Maden ve Çevre) mühendisliği eğitimini tamamlamış ve/veya 2 yıl beton konusunda yükseköğretimini tamamlamış, beton ve/veya yapı malzemeleri konusunda gerekli eğitimleri almış ve beton imalatı ile beton deneyleri konusunda bilgili teknisyen/tekniker tarafından idare edilmelidir.</i></p> <p><i>Bu mühendis veya teknik elemanlar, yeterliliğini ispatlayabilecek uygun yetkinlik belgelerine sahip olmalıdır. Şeklinde düzenlenmiştir.</i></p> <p><i>Ek 1' e Eşdeğer Beton Performansı Kavramının Prensipleri eklenmiştir.</i></p> <p><i>Ek 2 Bileşen Kontrolü tablosunda Su için muayene/deney ve sıklık, Kimyasal Katkı TS 13515'e göre düzenlenmiştir.</i></p>
11.08.2014	12	11.06.2020	<i>T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından TS EN 206:2013+A1:2017 ve TS 13515 Kapsamında belirlemiş olduğu Uygunluk Değerlendirme Şartları kapsamında doküman revize edilmiştir.</i>
11.08.2014	13	06.07.2020	<i>T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından TS EN 206:2013+A1:2017 ve TS 13515 Kapsamında belirlemiş olduğu Uygunluk Değerlendirme Şartları haziran 2020 ilave hususular kapsamında doküman revize edilmiştir.</i>

	İSİM	İMZA
HAZIRLAYAN KALİTE SİSTEM SORUMLUSU		
KONTROL EDEN KALİTE VE ÇEVRE DİREKTÖRÜ		
ONAY YÜRÜTME KOMİTESİ BAŞKANI		



**TS EN 206 / TS 13515' e GÖRE
BETON BELGELENDİRME
YÖNETMELİĞİ**

SAYFA	2/42
DÖKÜMAN NO	D 39.2
TARİH	11.08.2014
REVİZYON NO	06.07.2020-13

**KALİTE ve ÇEVRE KURULU
TS EN 206 / TS 13515' e GÖRE
BETON BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ**



**TS EN 206 / TS 13515' e GÖRE
BETON BELGELENDİRME
YÖNETMELİĞİ**

SAYFA	3/42
DÖKÜMAN NO	D 39.2
TARİH	11.08.2014
REVİZYON NO	06.07.2020-13

İÇİNDEKİLER

Terimler Tarifler	5
Madde 1 Kapsam ve Kurallar	8
Madde 1.1 Kapsam	8
Madde 1.2 Geçerli Kurallar	8
Madde 2 Belgelendirme Kuruluşu	8
Madde 2.1 Yasal Statü	8
Madde 2.2 Adres	8
Madde 2.3 Yazışmalar	8
Madde 2.4 Çalışma Şekli ve Yapı	9
Madde 2.5 Politika ve Prosedürler	9
Madde 3 Muayene Kuruluşları ile İşbirliği	9
Madde 4 Tedarikçi Laboratuvarlar	9
Madde 4.1 Tedarikçi Laboratuvarları ile İşbirliği	9
Madde 5 İmalatçının Üretim Kontrolü	10
Madde 5.1 Genel Hükümler	10
Madde 5.2 Üretim Tesisi Ekipmanları	10
Madde 5.3 Otokontrol Laboratuvarı	10
Madde 5.4 Otokontrol Deney Sıklıkları	11
Madde 5.5 Başlangıç Dönemi	12
Madde 5.6 Kalibrasyon ve Doğrulama	12
Madde 5.7 Teknik dosya/Kalite el kitabı	13
Madde 5.8 Bileşenlerin Kontrolü	13
Madde 5.9 Kontrol Kayıtları	14
Madde 5.10 Şikayet Kayıtları	14
Madde 5.11 Personel	15
Madde 6 Yeni Bir Tesis Tarafından Başvuruda Bulunulması	15
Madde 6.1 Genel Hükümler	15
Madde 6.2 Bilgi Talepleri	15
Madde 6.3 Yeni Bir Tesis Tarafından Resmi Başvuruda Bulunulması	16
Madde 7 Tetkik	17
Madde 7.1 Genel Hükümler	17
Madde 7.2 Başlangıç Tetkiki	17
Madde 7.3 Başlangıç Tip Kontrolü	17
Madde 7.4 Ürün Tetkikleri	21
Madde 7.5 Gözetim Tetkikleri	21
Madde 7.6 Olağan Dışı Tetkikler	22
Madde 7.7 Tetkik Raporları	22
Madde 7.8 Uygunsuzluk ve Gözlem	22
Madde 8 Uygunluk Değerlendirmesi	23
Madde 9 Betonun Tanımlanması ve Belgelerin Kapsamı	24
Madde 9.1 Betonların Tanımlanması	24
Madde 9.2 Belgelerin Kapsamı	25

Madde 9.3	Belgenin Verilme Şartları	25
Madde 9.4	G Uygunluk Belgesi Verilmesinin Reddi	25
Madde 9.5	Belgenin Geçerlilik Süresi	25
Madde 9.6	İmalatçının Üretimi Askıya Alması ya da Belgeden Vazgeçmesi Talebi	26
Madde 9.7	Betona İlişkin Teknik Şartname ve Yönetmelikte Değişiklik Yapılması	26
Madde 9.8	KÇK tarafından belgelendirilen beton tesisi listesi	26
Madde 10	Belgenin Kullanım Süresi İçerisinde İmalat	27
Madde 10.1	Betonun Uygun Olmaması Halinde Yapılacak İşlemler	27
Madde 10.2	G Uygunluk Belgesine Sahip Betonların Teslimatı, Sevk ve Teslim Belgesi (İrsaliye)	27
Madde 11	Şikayetler ve Yaptırımlar	28
Madde 11.1	Tesislerin Belgelendirilmesine İlişkin Şikayetler	28
Madde 11.2	Yaptırımlar	28
Madde 11.3	Yaptırımların Uygulanması	31
Madde 12	İhtilafın Dile Getirilmesi, Karara İtiraz ve Temyiz	31
Madde 12.1	İhtilafın Dile Getirilmesi	31
Madde 12.2	Karara İtiraz	31
Madde 12.3	Temyiz	32
Madde 13	Mali Düzenlemeler	32
Madde 13.1	Mali Belirlemeler	32
Madde 14	Anlaşmazlıklar	32
Madde 14.1	Anlaşmazlıkların Tahkim Yolu İle Çözülmesi	32
Ek 1	Ürün Tetkiki	33
Ek 2	Bileşen Kontrolü	36
Ek 3	G İşareti	39



**TS EN 206 / TS 13515' e GÖRE
BETON BELGELENDİRME
YÖNETMELİĞİ**

SAYFA	5/42
DÖKÜMAN NO	D 39.2
TARİH	11.08.2014
REVİZYON NO	06.07.2020-13

Terimler Tarifler

Başvuru Sahibi	Kalite ve Çevre Kurulu'na uygunluk belgesi almak üzere başvuruda bulunan müşteri
İmalatçı	Beton üretiminden sorumlu müşteri
Müşteri	Ürünün, belgelendirmeye esas olan gerekliliklere uymasını sağlamakla sorumlu olan taraf
Tetkikçi	KÇK' nın muayeneden sorumlu temsilcisi
Otokontrol Laboratuvarı	Otokontrol kapsamında deney yapan dahili ya da harici laboratuvarı
Tedarikçi Laboratuvarı	Otokontrolü geçerli kılmak üzere tasarlanan tetkik deneylerini gerçekleştirmek üzere görevlendirilen harici laboratuvar
Harici Laboratuvar	Müşteriden bağımsız laboratuvar
Dahili Laboratuvar	Müşteriye bağlı laboratuvar
G Uygunluk Belgesi	Betonun ilgili ürün standardına uygunluğuna dair yeterli güvenin sağlandığını gösteren belge
Uygunluk Markası	Uygunluk belgesi esas alınarak uygulanan tescilli marka
Uygunsuzluk	Üretilen Betonun ilgili ürün standardı hükümlerine ya da tesiste imalat kontrol hükümlerine uymayan herhangi bir unsur
Belgelendirme Kuruluşu	Belirlenmiş prosedür ve yönetim kurallarına göre uygunluk belgesi verebilecek gerekli yeterlilik ve sorumluluğa sahip tarafsız kuruluş
Muayene	Fabrikanın ve fabrika üretim kontrolünden başlayarak tetkik numunesinin alınması, laboratuvara analizlerinin yaptırılması, sonuçların KÇK tarafından değerlendirilerek müşteriye uygunluğun tayinini gösteren belge verilmesidir
Muayene Kuruluşu	Belgelendirme Kuruluşu'nun sorumluluğu altında muayene işlerini gerçekleştiren kuruluş
Ürün	Endüstriyel bir faaliyet ya da prosesin teknik şartnameye konu olan sonucu. Bu uygulama yönetmeliği bağlamında, ürün yalnızca beton anlamına gelecektir.



**TS EN 206 / TS 13515' e GÖRE
BETON BELGELENDİRME
YÖNETMELİĞİ**

SAYFA	6/42
DÖKÜMAN NO	D 39.2
TARİH	11.08.2014
REVİZYON NO	06.07.2020-13

Tetkikçi	Belirli aralıklarla otokontrolün ve fabrika üretim kontrolünün güvenilirliğini tetkik eden KÇK temsilcisi.
Belgelendirme Yönetmeliği	Belgelendirme sisteminin prosedür ve yönetim kurallarını ortaya koyan doküman
Yaptırım	İmalatçının ürününün uygunluğunun sürekliliğini garanti edememesi ya da ürünün markasına güvenilirliğinin sağlanamaması halinde KÇK tarafından imalatçıya getirilen tedbirlerdir
Teknik Şartname	Bir ürünün karşılaması gereken teknik gereklilikleri ortaya koyan belge (teknik şartname, bir standart, bir standardın bir kısmı veya standarttan ayrı bir doküman olabilir
Hazır Beton	Kullanıcıya teslim edilmek üzere hazırlanmış olan, plastik ve sertleşmemiş durumdaki beton. Başka bir deyişle, "hazır beton", malzemelerin karılması tamamlanarak ve iş yerine kadar taşınarak yapıda kullanılmaya hazır duruma getirilmiş olan taze beton.
Hazır Beton Tesisi	Hazır beton bileşenlerinin stoklanıp, kontrol altında karıştırılarak, hazır beton üretiminin gerçekleştirildiği ve transmikserlere dolumunun yapıldığı Beton Santrali. Beton santralleri karışım şekillerine göre yaş ve kuru karışım olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.
Kendiliğinden Yerleşen Beton (KYB)	Kendi ağırlığı ile akabilen ve sıkışabilen, homojenliğini koruyarak içerisinde donatı bulunan kalıpları, kanalları, çok sık donatılı beton bileşenleri gibi yapı elemanlarını doldurabilen beton
Yeni Tesis	Ürünleri TS EN 206:2013+A1:2017 ve TS 13515 standartlarına göre KÇK tarafından belgelendirilmemiş hazır beton tesisi.
Kurulu Tesis	En az bir adet ürünü TS EN 206:2013+A1:2017 ve TS 13515 standartlarına göre belgelendirilmiş hazır beton tesisi.



Teknik Eleman

TS EN 206 / TS 13515' e GÖRE BETON BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ

SAYFA	7/42
DÖKÜMAN NO	D 39.2
TARİH	11.08.2014
REVİZYON NO	06.07.2020-13

İmalat kontrolüne tâbi her beton imalat tesisi, tecrübeli, beton teknolojisi bilgisine sahip ve imalatı bilen yetkin teknik elemanlar (En az lisans seviyesinde 4 yıllık mühendislik (İnşaat, Kimya, Jeoloji, Makine, Maden ve Çevre) mühendisliği eğitimi tamamlamış ve/veya 2 yıl beton konusunda yükseköğretim eğitimi tamamlamış, beton ve/veya yapı malzemeleri konusunda gerekli eğitimleri almış ve beton imalatı ile beton deneyleri konusunda bilgili teknisyen/tekniker tarafından idare edilmelidir. Bu mühendis veya teknik eleman, bilgisini ispatlayabilecek uygun yetkinlik belgelerine sahip olmalı. (Aynı imalatçı firmaya ait iki beton tesisi arasındaki mesafe 75 km'den daha az olduğunda bir mühendis en fazla iki beton tesisinde birden görevlendirilebilir.)



TS EN 206 / TS 13515' e GÖRE BETON BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ

SAYFA	8/42
DÖKÜMAN NO	D 39.2
TARİH	11.08.2014
REVİZYON NO	06.07.2020-13

Madde 1 Kapsam ve Kurallar

Madde 1.1 Kapsam

Madde 1.1.1 Bu yönetmelik TS EN 206:2013+A1:2017 ve TS 13515 standartlarına uygulandığı tüm beton çeşitlerini kapsar. Beton, şantiyede hazırlanmış beton, hazır beton veya ön yapımlı beton elemanlar için tesiste imâl edilmiş beton olabilir.

Madde 1.2 Geçerli Kurallar

Madde 1.2.1 TS EN 206:2013+A1:2017 ve TS 13515 standartları tamamen geçerlidir. Belgelendirme prosedürlerinin eşit bir şekilde uygulamasını sağlamak amacıyla "TS EN 206:2013+A1:2017 ve TS 13515 Ek C" İmalat kontrolünün değerlendirmesi, gözetimi ve belgelendirilmesi için hükümler için bir referans belgesi niteliğinde olacaktır.

Madde 2 Belgelendirme Kuruluşu

Madde 2.1 Yasal Statü

Madde 2.1.1 KÇK, Türkiye Cumhuriyeti hukuku uyarınca 18 Nisan 1957 tarihinde tanınan TÇMB Derneğinde 01.01.2002 tarihi itibarıyla kurulan bir iktisadi işletmedir. Kuruluşumuz, 30.01.2002 tarihli 5476 sayılı Ticari Sicil Gazetesinde TÇMB-Kalite ve Çevre Kurulu İktisadi İşletmesi ismiyle 168011 sicil numarası ile yasal statüsünü sağlamıştır. Bu yasal statü kapsamında oda kayıt tarihi 25.01.2002 ve oda sicil numarası 4/2634 dür.

Madde 2.2 Adres

Madde 2.2.1 KÇK, Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi Cyberpark 1605. Cadde Dilek Binası 06800 Bilkent Ankara, Türkiye adresinde yerleşiktir. KÇK' nın bu adres dışında bir temsilciliği yoktur.

Madde 2.3 Yazışmalar

Madde 2.3.1 Beton sektöründe başvuru sahibi ya da imalatçı tarafından yapılan her türlü yazışma KÇK' nın Madde 2.2 deki adresine gönderilecektir.



TS EN 206 / TS 13515' e GÖRE BETON BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ

SAYFA	9/42
DÖKÜMAN NO	D 39.2
TARİH	11.08.2014
REVİZYON NO	06.07.2020-13

Madde 2.4 Çalışma Şekli ve Yapı

Madde 2.4.1 KÇK' nın yönetimine ilişkin çalışma şekli ve yapısı KÇK' nın D 5.5.4 Kalite ve Çevre Kurulu İç Yönetmeliği'nde, betonun belgelendirmesinden sorumlu Belgelendirme Komitesi'nin (BK) ve KÇK' nın politika ve prosedürlerinde açıklanmıştır.

Madde 2.5 Politika ve Prosedürler

Madde 2.5.1 KÇK, TS EN ISO 17020 ve TS EN ISO 17065 standartları kapsamında kurduğu kalite sistemi dokümanlarını KEK' de tanımlamış ve uygulamaktadır. Politika üst yönetim tarafından oluşturulup uygulanmaktadır.

Madde 3 Muayene Kuruluşları ile İşbirliği

Madde 3.1.1 KÇK gerektiğinde kendi bünyesi dışındaki muayene kuruluşları ile işbirliği KÇK' nın MKY P32 Tedarikçiler ve Diğer Muayene Kuruluşları ile İlişkiler Prosedürü'nde açıklanmıştır.

Madde 4 Tedarikçi Laboratuvarlar

Madde 4.1 Tedarikçi Laboratuvarları ile İşbirliği

Madde 4.1.1 Belgelendirme kuruluşu olan KÇK, tedarikçi sözleşmesi imzalamak suretiyle tedarikçi laboratuvarlarında tetkik deneylerini yaptırır. Bu durum, KÇK' nın belgelendirmeye ilişkin esas sorumluluğunu hiçbir şekilde azaltmaz. KÇK' nın kendi bünyesi dışındaki deney laboratuvarları ile işbirliği KÇK'nın MKY P32 Tedarikçiler ve Diğer Muayene ile İlişkiler Prosedürü' nde açıklanmıştır.

Madde 4.1.2 TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite olmuş laboratuvarlar tercih nedeni olup, akredite olmayan laboratuvarlar ise aynı standarda göre KÇK tarafından yeterliliği tetkik edilir. KÇK' nın belirli özel şartlar altında şu anda tedarikçi sözleşmesi imzaladığı deney laboratuvarları T.Ç.M.B Bağımsız Kalite Kontrol Laboratuvarı ve Limak Beton Güvercinlik Laboratuvarı' dır.



TS EN 206 / TS 13515' e GÖRE BETON BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ

SAYFA	10/42
DÖKÜMAN NO	D 39.2
TARİH	11.08.2014
REVİZYON NO	06.07.2020-13

Madde 5 İmalatçının Üretim Kontrolü

Madde 5.1 Genel Hükümler

Madde 5.1.1 İmalatçının Üretim Kontrolü KÇK Beton belgelendirme Yönetmeliği ve TS EN 206:2013+A1:2017 ve TS 13515 standartları'na göre yapılır.

Madde 5.1.2 KÇK ' nın yapmış olduğu başlangıç tip deneyleri haricindeki diğer tüm beton sınıfı kombinasyonları için başlangıç tip deneyi yapmalıdır.

Tüm beton sınıfı kombinasyonları için yapılan başlangıç tip deneylerinin TS 13515 9.5 maddesinde belirtilen şartlar kapsamında sonuçlarını gözetim altında tutmak, bu maddede belirtilen sınırların dışına çıkan beton karışım oranları için yeniden başlangıç tip deneyi yapmak imalatçının sorumluluğundadır.

Madde 5.2 Üretim Tesisi Ekipmanları

Madde 5.2.1 İmalatçının kurulu tesisinde TS EN 206:2013+A1:2017 ve TS 13515 Çizelge 28'de bulunan üretim ekipmanları, minimum şartlarda imalatçı tarafından sağlanacaktır.

Madde 5.3 Otokontrol Laboratuvarı

Madde 5.3.1 İmalatçının otokontrol Laboratuvarında minimum şartlarda bulundurulması gereken ekipmanlara sahip olmalıdır. Bulunmayan ekipman için anlaşmalı bir laboratuvar kullanılabilir.

Madde 5.3.2 Deneyler, TS EN 206:2013+A1:2017 ve TS 13515' de verilen deney metotlarına göre yapılmalıdır. Laboratuvar tarafından referans standart metotlar seçilmelidir. Metotların doğruluğu uygun aralıklarla kontrol edilmelidir. Uygun standard metodun olmaması durumunda metodun geçerli kılma işlemi TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre yapılmalıdır.

Madde 5.3.3 Laboratuvarlar deneylerin etkin biçimde yapılabileceği TS EN 206:2013+A1:2017 'nin atf yaptığı deney metodu standardı şartlarına göre fiziksel ortama sahip olmalıdır. Numene saklama koşulları ilgili standarda



**TS EN 206 / TS 13515' e GÖRE
BETON BELGELENDİRME
YÖNETMELİĞİ**

SAYFA	11/42
DÖKÜMAN NO	D 39.2
TARİH	11.08.2014
REVİZYON NO	06.07.2020-13

uygun olmalı ve bu koşulların kontrolü yapılarak kayıt altına alınmalıdır.

Madde 5.4 Otokontrol Deney Sıklıkları

Madde 5.4.1 Otokontrol deneylerinin asgari sıklığı dayanım için TS 13515 çizelge 17 diğer özellikler için TS EN 206:2013+A1:2017 Madde 8.2.2.3' deki gibi olmalıdır. Otokontrol sonuçları imalatçı tarafından kayıt altına alınır. Tüm otokontrol sonuçları KÇK tarafından değerlendirilir.

Beton dayanım sınıfı C35/45 ve üzerindeki beton sınıflarında başka herhangi bir matematiksel ilişki(korelasyon) kurulmadan agrega en büyük tane büyüklüğü 25 mm'den küçük olan betonlardan(150x150x150) mm küp şekilli veya (150x300) mm silindir şekilli numuneler yerine (100x200) mm boyutlardaki silindir şekilli numunelerin kullanılması durumunda betondan alınacak 28 günlük en az 3 adet numuneden elde edilen ortalama beton basınç dayanım sonucu, değerlendirme esnasında (150x300) mm ebadındaki silindir numune basınç dayanımına aşağıdaki katsayı kullanılarak dönüştürülebilir.

$$f_s(150) = 0,97 \times f_s(100)$$

Beton basınç dayanımı tayininde agrega en büyük tane büyüklüğü 25 mm'den küçük olan betonlarda (150x150x150) mm küp şekilli veya (150x300) mm silindir şekilli numunelere ilave olarak (100x100x100) mm boyutlardaki küp şekilli numunelerin kullanılmasına da aşağıda verilen bağıntının kullanılması şartı ile müsaade edilebilir. Bu durumda betondan alınacak 28 günlük en az 3 adet (100x100x100) mm küp numuneden elde edilen ortalama beton basınç dayanım sonucu, değerlendirme esnasında (150x150x150) mm ebadındaki küp numune basınç dayanımına aşağıdaki katsayı kullanılarak dönüştürülebilir.

$$f_k(150) = 0,95 \times f_k(100)$$

Gerek (150x300) mm, gerekse (100x200) mm boyutlarındaki silindir ve(150x150x150) mm ve (100x100x100) mm boyutlarındaki küp numunelerin alınması sırasında numunelerin homojen olarak alınabilmesi için TS EN



TS EN 206 / TS 13515' e GÖRE BETON BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ

SAYFA	12/42
DÖKÜMAN NO	D 39.2
TARİH	11.08.2014
REVİZYON NO	06.07.2020-13

12350-1'de belirtilen kurallara uyulmalıdır.

Madde 5.4.2 Otokontrol sonuçlarının uygun olmaması durumunda alınacak tedbirler, tesisin kalite el kitabında veya ilgili dokümanında açıklanmalı ve TS EN 206:2013+A1:2017 ve TS 13515, Madde 8.4'e uygun olmalıdır.

Madde 5.5 Başlangıç Dönemi

Madde 5.5.1 Betonun başlangıç dönemi, (3 ay) en az 35 deney sonucu elde edilinceye kadar olan imalâtını kapsar. Başlangıç periyodunda, otokontrol deneylerinin asgari sıklığı rutin dönemin iki katıdır. (TS 13515 çizelge 17)

Madde 5.5.2 Rutin dönemde, başlangıç periyodunda elde edilen standart sapma kullanılır. Ancak standart sapmanın gerçekliği TS EN 206:2013+A1:2017 /TS 13515 8.2.1.3 ve TS EN 206:2013+A1:2017 Çizelge 19'a göre tayin edilecek aralığa göre kontrol edilir.

Madde 5.5.3 Başlangıç periyodunu tamamlamış betonlar için KÇK'ya başvuruda bulunulması durumunda, başlangıç periyodundaki veriler ve standart sapma, Başlangıç sertifikalandırma denetimi esnasında incelenerek başlangıç döneminin tekrarlanıp tekrarlanmayacağına karar verilir.

Başlangıç tip deneyi raporu imalatçı ve KÇK tarafından saklanır. İstenmesi halinde piyasa gözetim ve denetim elemanlarına verilir.

Madde 5.6 Kalibrasyon ve Doğrulama

Madde 5.6.1 Kalibrasyon ve doğrulama çalışmaları bir program çerçevesinde planlanıp gerçekleştirilmelidir.

Madde 5.6.2 Kalibrasyon aşağıda belirtilen kişilerin biri tarafından gerçekleştirilecektir:

- Bir EA üyesi veya TURKAK tarafından akredite edilmiş ya da bunun olmaması durumunda, izlenebilirliği sağlanmış akredite laboratuvarlar tarafından gerçekleştirilir.



TS EN 206 / TS 13515' e GÖRE BETON BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ

SAYFA	13/42
DÖKÜMAN NO	D 39.2
TARİH	11.08.2014
REVİZYON NO	06.07.2020-13

Madde 5.7 Teknik dosya/Kalite el kitabı

Madde 5.7.1 Üretici TS EN 206:2013+A1:2017/TS 13515 standartları çerçevesinde özellikle 9. ve 10. maddelerin ve Bakanlık tarafından yayımlanan tebliğ gerekliliklerini kapsayan bir "Teknik dosya" (veya kalite el kitabı) oluşturmalıdır. Teknik dosya, tesisin imalat kontrol sisteminde yer alan süreçleri ve süreçler arası etkileşimleri açıklamalıdır.

Madde 5.7.2 Beton kalitesi üzerinde etkili işlemleri yöneten, uygulayan ve kontrol eden bütün personelin sorumluluk ve yetkileri "Teknik dosya" da (veya kalite el kitabı) tarif edilmelidir.

Madde 5.7.3 Beton bileşimlerinin, betonun proseste ve satışta güvenliğinin sağlanması için tedbirlerin "Teknik dosya" da (veya kalite el kitabı) tarif edilmelidir.

Madde 5.7.4 "Teknik dosya" da (veya kalite el kitabı) KÇK ve Bakanlık yetkililerine hazır bulundurulmalıdır.

Madde 5.8 Bileşenlerin Kontrolü

Madde 5.8.1 Beton imalatı için kullanılan beton bileşenlerinin (çimento, agregalar, katkı maddeleri ve ilaveler), kalite gereklilikleri ve tedarik kontrolü hakkında yazılı prosedürler oluşturulmalıdır. Prosedürde istenen kriterler (her bileşenin kendi standardında belirtildiği üzere) Ek 2 'de belirtilmiştir.

Madde 5.8.2 CE ve G işareti taşıyan bileşenler Ek 2'ye göre kontrol edilmelidir. Ayrıca, üretilen beton miktarı ile CE işareti taşıyan bileşenler doğrulanmalıdır.

Madde 5.8.3 CE ve G işareti taşımayan bileşenler tedarik edilirken beton imalatçısı tarafından ilgili standartlara ve imalatçı prosedürün gerekliliklerine uygunluk ispat edilmelidir. CE işareti taşımayan bileşenlerin sadece Ek 2' ye göre kontrol edilmesi yeterli değildir.

Madde 5.8.4 Benzer bileşenler CE ve G işareti taşıyan ve taşımayan olarak ayrı ayrı stoklanmalıdır.

Madde 5.8.5 Bileşenlerin kontrolü ile ilgili uygun bulunmayan deney sonuçları elde edilmesi durumunda alınması gereken düzeltici önlemler prosedürde, teknik dosyada (veya kalite el kitabı) belirtilmelidir.



TS EN 206 / TS 13515' e GÖRE BETON BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ

SAYFA	14/42
DÖKÜMAN NO	D 39.2
TARİH	11.08.2014
REVİZYON NO	06.07.2020-13

Madde 5.9 Kontrol Kayıtları

Madde 5.9.1 Donanım, İmalat İşlemleri ve Beton özelliklerinin kontrolü TS EN 206:2013+A1:2017/TS 13515 Çizelge 28 ve Çizelge 29' a göre ve Yüksek Dayanımlı betonlar için TS 13515 Çizelge 3, Çizelge 4 ve Çizelge 5 ile Çizelge 27 ve Çizelge 28 dikkate alınarak bileşen malzemeler kontrolü yapılmalıdır.

Madde 5.9.2 TS EN 206:2013+A1:2017/TS 13515 Madde 9.3 gereği imalat kontrolünden elde edilen ilgili bütün veriler TS EN 206:2013+A1:2017 çizelge 25'de verildiği gibi kaydedilmeli ve en az 10 yıl muhafaza edilmelidir.

Madde 5.9.3 İmalatçı, kontrol kayıtlarını daima belgelendirme kuruluşu tetkikçilerine hazır bulundurur.

Madde 5.9.4 Aşağıdaki kontrol kayıtlarının imalatçı tarafından günlük olarak tutulması gerekmektedir.

kullanılan bileşenler ;

- beton üzerinde gerçekleştirilen tüm kontrol sonuçları ;
- istatistik değerlendirme sonuçları ;
- üretim ekipmanları ;
- kontrol ekipmanları ;
- sınıflandırılmış beton hacimleri ve ayrıca tarih ve saat ibarelerinde yer aldığı tanımları.

Madde 5.9.5 CE işareti altında tedarik edilen bileşen kayıtları aşağıdakileri içermelidir :

- Teslimat irsaliyeleri CE işareti altında teslimatı doğrulayan diğer belgeler,
- İmal edilen beton hacimlerine göre teslim edilen miktarları ispatlayıcı veriler.

Madde 5.9.6 CE işareti dışında tedarik edilen bileşen kayıtları aşağıdakileri içermelidir:

- Tedarik edilen bileşenlerin özellikleri, miktarları ve menşeleri,
- İmalatçı tarafından gerçekleştirilen tüm kontrol sonuçları.

Madde 5.10 Şikayet Kayıtları

Madde 5.10.1 KÇK tarafından belgelendirilen beton tesisleri ile ilgili olarak yapılan şikayetler, imalatçı tarafından şikayet kayıtlarında tutulmalıdır. Bu kayıtlarda, şikayeti kimin yaptığı, kapsamı ve sonucunda alınan tedbirler belirtilecek ve



TS EN 206 / TS 13515' e GÖRE BETON BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ

SAYFA	15/42
DÖKÜMAN NO	D 39.2
TARİH	11.08.2014
REVİZYON NO	06.07.2020-13

istendiğinde ya da gerektiğinde KÇK'ya bilgi verilecektir.

Madde 5.11 Personel

Madde 5.11.1 TS 13515 9.6.1 maddesine göre, İmalat kontrolüne tâbi her beton imalat tesisi, tecrübeli, beton teknolojisi bilgisine sahip ve imalatı bilen yetkin teknik elemanlar (En az lisans seviyesinde 4 yıllık mühendislik (İnşaat, Kimya, Jeoloji, Makine, Maden ve Çevre) mühendisliği eğitimi tamamlamış ve/veya 2 yıl beton konusunda yükseköğretimini tamamlamış, beton ve/veya yapı malzemeleri konusunda gerekli eğitimleri almış ve beton imalatı ile beton deneyleri konusunda bilgili teknisyen/tekniker tarafından idare edilmelidir.

Bu mühendis veya teknik elemanlar, yeterliliğini ispatlayabilecek uygun yetkinlik belgelerine sahip olmalıdır.

Madde 6 Yeni Bir Tesis Tarafından Başvuruda Bulunulması

Madde 6.1 Genel Hükümler

Madde 6.1.1 Madde 1.1 kapsamına giren herhangi bir beton imalatçısı ya da bu imalatçının yetkili bir temsilcisi belge için başvuruda bulunabilir.

Madde 6.1.2 KÇK tarafından çalışmalarda kabul edilen diller Türkçe veya İngilizce'dir.

Madde 6.2 Bilgi Talepleri

Madde 6.2.1 G Uygunluk Belgesi almak isteyen imalatçılar KÇK'ya yazılı olarak başvuruda bulunur.

Madde 6.2.2 KÇK, belgenin verilmesine ilişkin prosedürler hakkında başvuru sahibini yazılı olarak bilgilendirecek ve özellikle aşağıda belirtilen dokümanları başvuru sahibine gönderecek veya www.k-c-k.org adresinde yayınlayacaktır.

- İşbu yönetmeliğin bir nüshası
- Kural koyucu dokümanlar
- Uygunluk belgesi almaya yönelik başvuru formu

Madde 6.2.3 Başvuru sahibi, uygun görmesi durumunda, masrafları kendisine ait olmak üzere, tetkikten önce bilgi edinme amacıyla KÇK'yı ziyaret edebilir.

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR



**TS EN 206 / TS 13515' e GÖRE
BETON BELGELENDİRME
YÖNETMELİĞİ**

SAYFA	16/42
DÖKÜMAN NO	D 39.2
TARİH	11.08.2014
REVİZYON NO	06.07.2020-13

Madde 6.3 Yeni Bir Tesis Tarafından Resmi Başvuruda Bulunması

Madde 6.3.1 Başvuru sahibi KÇK'ya 'de verilen MKY F01 uygunluk belgesi almaya yönelik başvuru formu ile resmi başvuruda bulunacaktır.

Başvuru sırasında istenecek dokümanlar;

- Teknik Dosya
- Kalite El Kitabı

Madde 6.3.2 Resmi başvuruda bulunan başvuru sahibi adı geçen başvuru formunda verdiği taahhütleri ve aşağıdakileri yerine getirecektir.

- Beton belgelendirme yönetmeliği kurallarına uymayı,
- Her zaman değerlendirmelerin yürütülebilmesi için dokümantasyon, personel, vb. kayıtlara, KÇK tetkikçilerinin erişilebilir olmasını,
- Sadece belge kapsamı içinde hak iddia etmesini Belgelendirmenin askıya alınması ya da iptal edilmesi halinde belgelendirmeye atıf yapan reklam malzemelerini kullanmamasını, KÇK' nın talebi üzerine bütün dokümanları iade etmesini.
- İmalatçının herhangi bir uygunsuzluk sonucu belgesinin askıya alınması veya iptalinde imalatçı bu durumu değiştirene kadar başka bir uygunluk değerlendirme kuruluşuna başvurmayacaktır.

Madde 6.3.3 Beton imalatçısının önceden almış olduğu G uygunluk belgeleri, başlangıç tip deneyinin TS EN 206:2013+A1:2017/TS 13515' e uygun olması durumunda, bir önceki muayene tetkik raporu, uygunsuzluk mevcutsa uygunsuzlukların kapatıldığına dair dokümanlar, imalatçının uygunluk değerlendirme, tetkik ve otokontrol sonuçları KÇK' ya gönderilerek, Belgelendirme Komitesi tarafından incelenir Komite kararına göre yeni başvuru gibi tetkik, yeniden numune alma veya transfer tetkik kararı alınır.



TS EN 206 / TS 13515' e GÖRE BETON BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ

SAYFA	17/42
DÖKÜMAN NO	D 39.2
TARİH	11.08.2014
REVİZYON NO	06.07.2020-13

Madde 7 Tetkik

Madde 7.1 Genel Hükümler

Madde 7.1.1 Tetkikin amacı, imalatçının fabrika üretim kontrol sisteminin geçerliliğini doğrulamaktır. Söz konusu tetkikler, KÇK' nın bir ya da daha fazla temsilcisi tarafından beton imalatına yapılan ziyaretler (imalat üretim kontrollerini değerlendirmek üzere yapılan ziyaretler ve numune almak üzere yapılan ziyaretler – TS EN 206:2013+A1:2017/TS 13515, Madde 2.2.1) ile deney laboratuvarlarında gerçekleştirilen tetkik deneylerini içermektedir.

Madde 7.1.2 KÇK' yı akredite etmekle sorumlu olan TÜRKAK ve yetkilendirmekle yetkili Bakanlık temsilcileri (masrafları KÇK' ya ait olmak üzere) tetkiklere eşlik edebilir. Tetkikçi ya da KÇK' nın temsilcisine eşlik eden kişiler, söz konusu tetkikçi ya da temsilcinin tabi olduğu gizlilik kurallarına tabidir.

Madde 7.1.3 Beton imalatçısı, otokontrol deneylerini kısmi olarak veya tamamıyla dışarıdaki bir laboratuvara tahsis etmesi durumunda, ziyaretler bu laboratuvara da gerçekleştirilir.

Madde 7.2 Başlangıç Tetkiki

Madde 7.2.1 Başlangıç (Belgelendirme) Tetkiki, müşteriye sözleşme dahilinde yapılan ilk tetkiktir. Başlangıç tetkikinin amacı nizami imalat için ekipman ve personel bakımından önceden gerekli görülenlerin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin ve imalat kontrolünün uygun olup olmadığının tespit etmektir. KÇK tetkikçileri TS EN 206:2013+A1:2017/TS 13515 ilgili maddeleri, iş bu belgelendirme yönetmeliği, ve en az EN 206:2013+A1:2017/TS 13515 Ek C'de verilen maddeleri kontrol edecektir.

Madde 7.2.2 Tetkik KÇK Hazır Beton Tesislerine Yönelik Tetkikçi Soru Listesi çerçevesinde gerçekleştirilir.

Madde 7.3 Başlangıç Tip Kontrolü

Madde 7.3.1 Başlangıç tip kontrolü,

Başlangıç tetkiki esnasında, üreticinin belge kapsamına almak istediği beton sınıfları için, tetkikçilerin gözetiminde veya tetkik öncesinde gerçekleştirilir.



**TS EN 206 / TS 13515' e GÖRE
BETON BELGELENDİRME
YÖNETMELİĞİ**

SAYFA	18/42
DÖKÜMAN NO	D 39.2
TARİH	11.08.2014
REVİZYON NO	06.07.2020-13

TS 13515 C 2.1 maddesine istinaden C 25/30 beton dayanım sınıfı (C 25/30 üretimi yoksa C25/30-C50/60 arasındaki sınıflardan birisi) ve üretilmesi halinde C50/60 ve üzerindeki beton dayanım sınıflarının her biri için; en üst kıvam sınıfı, D_{max} vb. diğer özelliklerden birer adet seçilerek başlangıç tip testi gerçekleştirilir.

KÇK' nın yapmış olduğu Başlangıç tip deneyi yaptıklarının haricinde kalan tüm beton kombinasyonları için TS EN 206:2013+A1:2017 C 2.1 maddesinde belirtildiği üzere başlangıç deneylerinin her bir kombinasyon için 3 harmanın her birisinden alınan 3' er numune alınarak yapılıp yapılmadığı ve sonuçların yeterli şekilde kayıt altına alındığının kontrol eder ve kayıtlarını bulundurur.

Belge kapsamına C50/60 ve üzerinde yeni bir beton sınıfı eklenmek istenirse imalatçı KÇK tarafından ziyaret edilir, yeni ürün için numune alınır.

Başvuru yapılan beton sınıfı, firma talebi doğrultusunda silindir numunelerin yanında küp veya küp numunelerinin yanında silindir numune alımı ücretlendirmeye tabi tutularak gerçekleştirilebilir.

Belge kapsamında bulunan beton sınıfına ek olarak çevresel etki sınıfı, kıvam, D_{max} gibi beyana dayalı talepler olduğunda firmadan bu talep doğrultusunda yapılan çalışmalar KÇK' ya sunulur. Belgelendirme komitesinde sunulan bu raporlar değerlendirilerek belge kapsamına eklenebilir.

Örnek; Belge Kapsamında olan beton sınıfı

C 20/25	XC1	S4	CI 0,1	Dmax 22
----------------	------------	-----------	---------------	----------------

C 20/25 Kapsamına eklenmek istenen özellikler

Çevresel Etki Sınıfı: XC2, XD1 vb..

Kıvam Sınıfı: S2, S3 vb.,

D_{max} : 16mm vb,

Madde 7.3.2 Başlangıç tip testinde betonun tanımlanması için gerekli sınıflar kontrol edilir. Bu sınıflar basınç dayanımı sınıfı, çevresel etki sınıfı, kıvam sınıfı, en büyük agrega tane boyutu, betonun klorür muhtevası ve hafif beton için yoğunluk sınıfı' dır.

Tasarlanmış betonda başlangıç tip testine tabi olması gereken özellikler TS EN 206:2013+A1:2017 standardına uygun olarak belirlenmelidir;

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR



TS EN 206 / TS 13515' e GÖRE BETON BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ

SAYFA	19/42
DÖKÜMAN NO	D 39.2
TARİH	11.08.2014
REVİZYON NO	06.07.2020-13

- Basınç Dayanımı sınıfı: Normal ve Ağır beton için TS EN 206:2013+A1:2017 Çizelge 12' de, Hafif beton için Çizelge 13' de tarif edilen basınç dayanım sınıfı
- Çevre Etki Sınıfı(ları): Çizelge 1' de verilen etki sınıfı gösterimi
- En yüksek kolrür içeriği: Çizelge 15' de tarif edilen sınıf
- Beton uygulamada kullanılan agreganın en büyük kısmının beyan edilen değeri: D_{max} değeri
- Birim hacim kütle(ağır ve hafif beton için): Hafif beton için Çizelge 14' de verildiği gibi sınıf gösterimi veya hedef değer, ağır beton için hedef değer
- Kıvam: Madde 4.2.1' de tarif edilen sınıf kullanılarak veya hedef değer ve yöntem belirtilecektir.

Madde 7.3.3 İlk kez başlangıç tip deneyine tabi tutulacak bir beton sınıfı için 3 harmanın her birisinden alınan 3' er numune alınarak değerlendirilir. (TS EN 206:2013+A1, Ek A.4)

Basınç Dayanım Sınıfı:

- Üç harmanın her birinden alınan üç adet numunenin kırım sonuçlarının ortalaması alınarak her bir harman için elde edilen üç deney sonucunun ortalaması TS EN 206:2013+a1:2017 Madde 8.2.1.3.2' de belirtildiği üzere $f_{cm} \geq f_{ck} + 4$ ve
- Üç harmanın her birisinden alınan 3' er adet numunenin kırım sonuçlarının ortalaması alınarak her bir harman için elde edilen bağımsız deney sonuçları ise TS EN 206:2013+A1:2017 Madde 8.2.1.3.1' de belirtildiği üzere $f_{ci} \geq f_{ck} - 4$ formülüne göre değerlendirilir.

f_{ck} : Betonun karakteristik basınç dayanımı.

f_{cm} : 3 harmandan alınan 9 numune üzerinden elde edilen ortalama basınç dayanım değeri

f_{ci} : 3 harmanın her birisinden alınan üçer adet numunenin kırım sonuçlarının ortalaması alınarak her bir harman için elde edilen bağımsız deney sonucu

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR



TS EN 206 / TS 13515' e GÖRE BETON BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ

SAYFA	20/42
DÖKÜMAN NO	D 39.2
TARİH	11.08.2014
REVİZYON NO	06.07.2020-13

1.Harman	2.Harman	3.Harman
1.numunenin kırım sonucu (a)	1.numunenin kırım sonucu (ç)	1.numunenin kırım sonucu (f)
2.numunenin kırım sonucu (b)	2.numunenin kırım sonucu (d)	2.numunenin kırım sonucu (g)
3.numunenin kırım sonucu (c)	3.numunenin kırım sonucu (e)	3.numunenin kırım sonucu (ğ)
1.harmanın basınç dayanımına ait bağımsız deney sonucu (f _{ci}): (a+b+c)/3	2.harmanın basınç dayanımına ait bağımsız deney sonucu (f _{ci}): (ç+d+e)/3	3.harmanın basınç dayanımına ait bağımsız deney sonucu (f _{ci}): (f+g+ğ)/3
3 harmanın ortalama basınç dayanımı (f _{cm}): Her bir harmanın basınç dayanımına ait bağımsız deney sonuçlarının toplamı/3		

- Her bir harmanın bağımsız deney sonucu (3 numunenin kırım sonucu ortalaması) (f_{ci}) ≥ f_{ck} – 4 ve
- 3 harmanın deney sonucu ortalaması (f_{cm}) ≥ f_{ck} + 4 şartları sağlanmalıdır.

TS EN 206:2013+A1:2017 standardının B.2.4 maddesi çerçevesinde, her harmandan alınan numunelerin kırım sonuç aralığının (minimum ve maksimum arasındaki fark) o harmanın ortalama sonuca (f_{ci}) göre %15' ten fazla sapması durumunda, kırım sonucunun dikkate alınmaması için kabul edilebilir bir sebep ortaya konmadıkça, kırım sonuçları göz ardı edilmelidir. Bu durumda başlangıç tip deneyi tekrarlanacaktır.

Madde 7.3.4 Kıvam sınıfı, basınç dayanımı için numune alma işlemi sırasında kontrol edilir.

Madde 7.3.5 Çevresel etki sınıfı için tespit edilen su/çimento oranı ve en az çimento miktarının beyan edilen çevresel etki sınıfına uygun olup olmadığı kontrol edilir.

Not: Mineral katkı kullanımı varsa hesaplamalar "k" değeri kavramı dikkate alınarak yapılır.

Madde 7.3.6 En büyük agrega tane boyutu sınıfı için karışıma giren agrega boyutu ve betonun Klorür muhtevası için karışım hesapları TS EN 206:2013+A1/TS 13515'deki ilgili çizelgelere göre kontrol edilir.

Madde 7.3.7 Elde edilen tüm sonuçlar ve üreticinin beyan ettiği sonuçlar, tetkik raporu ile birlikte Belgelendirme Komitesine sunulur.

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR



**TS EN 206 / TS 13515' e GÖRE
BETON BELGELENDİRME
YÖNETMELİĞİ**

SAYFA	21/42
DÖKÜMAN NO	D 39.2
TARİH	11.08.2014
REVİZYON NO	06.07.2020-13

Madde 7.4 Ürün Tetkikleri

Madde 7.4.1 Habersiz ürün tetkikleri yılda en az üç defa gerçekleştirilir. Ürün tetkikinin ayrıntıları EK 1'de verilmektedir.

Madde 7.5 Gözetim Tetkikleri

Madde 7.5.1 Beton İmalatı için önceden gerekli görülenlerin ve kararlaştırılan imalat kontrolünün sürdürülmesini sağlamak amacı ile yapılan rutin tetkiklerdir. Yılda en az bir defa tesis ziyaret edilerek tetkik edilir.

Madde 7.5.2 Tetkikçiler, ayrıca aşağıdakileri de kontrol etmekle yükümlüdür :

- Sertifikaların uygunluğu,
- Malzemelerin tanımlanması,
- CE işareti dahilinde tedarik edilen bileşenlerin, tüm teslim sertifikaları dahil belgelendirilmesi,
- Üretilen beton hacimlerin, tedarik edilen miktarların karşılaştırılması,
- CE işareti dahilinde olmayan bileşenleri doğrulamak için imalatçı tarafından sunulan kayıtların uygunluğu,
- Kayıtların kontrolü,
- İstatistik değerlendirme değerleri,
- Deney sonuçlarının uygunluğu,
- Uygunsuzluk halinde düzeltici faaliyetlerin uygulanması,
- Otokontrol için kullanılan tüm malzemenin laboratuvarında mevcut bulunması ve işler durumda bulunması,

Madde 7.5.3 Kalite el kitabı/ teknik dosyada önemli bir değişiklik olması durumunda, teknik dosyanın kontrollü güncel kopyası belgelendirme kuruluşuna teslim edilir. Teknik dosyanın güncel hali bir sonraki kontrol ziyaretinde yerinde tetkik edilir.

Madde 7.5.4 Kapasite Artışı Tetkiki

G Uygunluk Belgesine sahip olan tesisin kapasite artışı ile ilgili KÇK' ya yazılı



**TS EN 206 / TS 13515' e GÖRE
BETON BELGELENDİRME
YÖNETMELİĞİ**

SAYFA	22/42
DÖKÜMAN NO	D 39.2
TARİH	11.08.2014
REVİZYON NO	06.07.2020-13

bilgi vermesi gerekmektedir. Bu kapsamda, tesiste yapılacak kapasite artışı tetkiki ile eklenen donanım doğrulanır.

Belgelendirme komitesi kararı ile mevcut belge kapsamında ek donanımın kullanılması kararı verilebilir.

Madde 7.6 Olağan Dışı Tetkikler

Madde 7.6.1 TS EN 206:2013+A1:2017/TS 13515 Ek C madde 2.2.2'de belirtilen durumlardan biri veya bir kaçı gerçekleştiğinde KÇK tarafından olağan dışı tetkik yapılabilir.

Madde 7.7 Tetkik Raporları

Madde 7.7.1 TS EN 206:2013+A1:2017/TS 13515'in Ek C madde 2.1 ve madde 2.2'de öngörülen raporlar KÇK'nın tetkikçi/uzmanları tarafından hazırlanacaktır. Tetkik raporları, imalat yerindeki ekipman, imalat kontrol sistemi ve sistemin değerlendirilmesiyle ilgili tüm sonuçları içerecektir.

Madde 7.8 Uygunluk ve Gözlem

Madde 7.8.1 KÇK tarafından yapılan ziyaretlerin amacı, imalatçının dikkatini herhangi bir yaptırımın uygulanmasına yol açabilecek bir uygunlukta çekmektir.

Madde 7.8.2 Majör (Büyük) Uygunluk: Standart maddelerinden herhangi birinin veya alt başlıklarının yeterli olarak tanımlanmaması ve/veya uygulanmamasıdır. Sistemin sağlıklı çalışmasını etkileyecek eksiklik ve aksaklıkların olmasıdır. Majör Uygunluklar ile ilgili düzeltici faaliyetler yerine getirilmeden ve gerektiğinde takip tetkiki yapılarak doğrulanmadan belge verilme kararı alınmaz.

Madde 7.8.3 Minör (Küçük) Uygunluk: Sistem standart şartlarından, sistemin genelini etkilemeyen uygunluklardır. Uygunlukların giderilip giderilmediği doküman ve kayıtların incelenmesi ile kontrol edilir. Minör uygunluklar ile ilgili düzeltici faaliyetler yerine getirilmeden belge verilme kararı alınmaz.

Madde 7.8.4 Gözlemler, betona ilişkin teknik özellikler ya da yönetmelik hükümlerine uyulmaması ile ilgili olabileceği gibi KÇK tarafından öngörülen herhangi özel

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR



TS EN 206 / TS 13515' e GÖRE BETON BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ

SAYFA	23/42
DÖKÜMAN NO	D 39.2
TARİH	11.08.2014
REVİZYON NO	06.07.2020-13

bir hüküm ile ilgili herhangi bir uygunsuzluk sonucunda da gerçekleştirilebilir.

Madde 7.8.5 Gözlemler, imalatçıya gönderilecek olan tetkik raporunda gerek görüldüğünde belirtilecektir.

Madde 7.8.6 İmalatçının, uygunsuzluğun nedenlerini araştırması ve söz konusu uygunsuzluğun devam etmesini ya da tekrarlanmasını önlemek için düzeltici faaliyet önerisinde bulunması gerekmektedir.

Madde 7.8.7 Uygunsuzluğa ilişkin olarak yetersiz bir neden gösterilmesi ve bu uygunsuzluğun devam etmesi ya da tekrarlanması durumunda, KÇK yaptırım uygulayabilecektir

Madde 8 Uygunluk Değerlendirmesi

Madde 8.1.1 Her üretim tesisi için yılda en az bir defa gözetim tetkiki, en az üç defa da ürün tetkiki planlanır.

Madde 8.1.2 Gözetim tetkiki ve imalat yerinde gerçekleştirilen ürün tetkikleri esnasında, imalatçının otokontrol sonuçlarının uygunluk değerlendirilmesi yapılarak uygunluğu kontrol edilir.

Madde 8.1.3 Numune alma esnasında KÇK temsilcisi tarafından kıvam testi gerçekleştirilir ve basınç dayanımı testi için en az 3 set numune alınır. Ayrıntılar EK 1'de belirtilmektedir.

Madde 8.1.4 Tetkik deneyi yapılacak numuneler için hazırlanmış olan KYS F43 Tetkik Numunesi Alma Tutanak Formu ve KYS F42-A Tetkik Numunesi Etiket Formu KÇK ve imalatçı yetkilisi tarafından imzalanır.

Madde 8.1.5 Rutin tetkik deneylerine ilaveten KÇK' nın uygun gördüğü her seferde istisnai tetkikler yapılabilir.



**TS EN 206 / TS 13515' e GÖRE
BETON BELGELENDİRME
YÖNETMELİĞİ**

SAYFA	24/42
DÖKÜMAN NO	D 39.2
TARİH	11.08.2014
REVİZYON NO	06.07.2020-13

Madde 9 Betonun Tanımlanması ve Belgelerin Kapsamı

Madde 9.1 Betonların Tanımlanması

Madde 9.1.1 Tasarlanmış Betonların tanımlanması TS EN 206:2013+A1:2017/TS 13515'in 6.2.2 maddesi uyarınca aşağıdaki unsurlar çerçevesinde olmalıdır.

- A. Basınç Dayanımı sınıfı (TS EN 206:2013+A1:2017 Çizelge 12 ve 13)
- B. Etki sınıfı (TS EN 206:2013+A1:2017 Çizelge 1)
- C. Kıvam sınıfı (TS EN 206:2013+A1:2017 Çizelge 3, 4, 5 veya 6)
KYB için (TS EN 206:2013+A1:2017 Çizelge 7, 8, 9,10 veya 11)
- D. En büyük Agrega tane boyutu (TS EN 206:2013+A1:2017 Ek D 2.2)
- E. Betonun Klorür muhtevası (TS EN 206:2013+A1:2017 Çizelge 15)
- F. Hafif Beton için yoğunluk sınıfı (TS EN 206:2013+A1:2017 Çizelge 14)

Madde 9.1.2 Tarif edilmiş betonların tanımlanması TS EN 206:2013+A1:2017 'nın 6.3 maddesi uyarınca aşağıdaki unsurlar çerçevesinde olmalıdır.

- A. Standarda Uygunluk Şartı
- B. Çimento miktarı
- C. Çimento tipi ve dayanım sınıfı
- D. Su/çimento oranı

Tasarlanmış beton için örnek tanımlama

A	B	C	D	E	F
C25/30	XC2	S3	D _{en çok} 20	Cl 0,20	D 1,4

Madde 9.1.3 Betonlar, TS EN 206:2013+A1:2017 standardının 4.3.1 maddesine uygun olarak, beton C ve LC olarak sınıflandırılmaktadır.

Bu kategorilerin her birinde betonlar gruplandırılmaktadır, gruplar aynı

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR



TS EN 206 / TS 13515' e GÖRE BETON BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ

SAYFA	25/42
DÖKÜMAN NO	D 39.2
TARİH	11.08.2014
REVİZYON NO	06.07.2020-13

dayanım sınıfına, aynı çimento türüne ve aynı etki sınıfına göre veya diğer ilave kriterlere göre belirlenmektedir.

Madde 9.2 Belgelerin Kapsamı

Madde 9.2.1 G uygunluk belgesi, imalatçının başvuru kapsamındaki beton sınıflarını kapsayacak şekilde düzenlenir.

Başlangıç tip deneyi için KÇK tarafından alınan C25/30 beton sınıfı (veya C 25/30 üretimi yoksa aldığı C25/30-C50/60 arasındaki sınıflardan birisine ait) numunelerinin deney sonuçlarının olumsuz çıkması halinde imalatçının ürettiği beton sınıfları için imalatçının yaptırdığı deney sonuçları olumlu çıksa daki G Uygunluk belgesi düzenlenmez. Üretilmesi halinde C50/60 ve üzerindeki beton dayanım sınıflarından sadece KÇK tarafından alınan başlangıç tip deneyi sonuçları olumlu çıkanlar G Uygunluk belgesinde yer alır.

Madde 9.2.2 Belge kapsamında olmayan beton için yazışma ve dokümanlarda KÇK logosunun kullanımı kesinlikle yasaktır.

İmalatçı belge kapsamındaki özellikleri EK 3 de gösterildiği şekilde müşteriye sunmak zorundadır.

Madde 9.3 Belgenin Verilme Şartları

Madde 9.3.1 KÇK, TS EN 206:2013+A1:2017 Madde 9'a uygunluk sağlandıktan, tüm teknik, idari ve mali gerekliliklerin yerine getirildiği tespit edildikten sonra belgelendirme komitesinin kararı ile uygunluk belgesini vermektedir.

Madde 9.4 G Uygunluk Belgesi Verilmesinin Reddi

Madde 9.4.1 KÇK, belge vermeyi reddettiği takdirde, bu kararının nedenlerini de belirterek başvuru sahibini yazılı olarak bilgilendirecektir.

Madde 9.5 Belgenin Geçerlilik Süresi

Madde 9.5.1 Belgenin geçerliliği belgelendirme komitesi kararı ile başlar.

Madde 9.5.2 Belgenin geçerliliği aşağıdaki durumların sonucunda sona erdirilir:

- İmalatçının vazgeçmesi .

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR



**TS EN 206 / TS 13515' e GÖRE
BETON BELGELENDİRME
YÖNETMELİĞİ**

SAYFA	26/42
DÖKÜMAN NO	D 39.2
TARİH	11.08.2014
REVİZYON NO	06.07.2020-13

- Üretimin süresiz durdurulması,
- Belgenin KÇK tarafından geri alınması
- Belgenin askı süresi olan 12 ay'ı geçmesi,
- Üretimsiz 12 aylık bir süre geçmesi.

Madde 9.5.3 Belgenin geçerliliğinin sona erdirilmesi veya askıya alınması halinde bu durum KÇK tarafından imalatçıya yazılı olarak bildirilecektir.

Madde 9.6 İmalatçının Üretimi Askıya Alması ya da Belgeden Vazgeçmesi Talebi

Madde 9.6.1 Herhangi bir beton sınıfının 1 yıldan daha fazla süre üretilmemesi durumunda beton sınıfı için başlangıç dönemi yeniden başlatılır.

Madde 9.6.2 Üretimin geçici olarak durdurulması ya da kesintiye uğraması durumunda, imalatçı, bu sürenin 1 aydan fazla olması durumunda KÇK'yı üretimin yapıldığı ya da kesintiye uğradığı dönemlerden yazılı olarak haberdar etmelidir.

Madde 9.6.3 Beton İmalatçısı her hangi bir beton sınıfının kapsamdan çıkarılmasını veya belgenin tamamından vazgeçtiğini KÇK' ya yazılı olarak bildirecektir.

Madde 9.7 Betona İlişkin Teknik Şartname ve Yönetmelikte Değişiklik Yapılması

Madde 9.7.1 KÇK, betona ilişkin teknik şartname ve betonun uygunluk belgelendirmesine ilişkin yönetmelikte yapılan herhangi bir değişiklikten imalatçıyı haberdar edecektir.

Madde 9.7.2 KÇK, betona ilişkin teknik şartname ve ilgili tetkik deneylerine ilişkin yapılan herhangi bir değişiklikten, söz konusu değişikliklerin geçerli olacağı tarihi de belirterek tedarikçi deney laboratuvarını haberdar edecektir.

Madde 9.8 KÇK tarafından belgelendirilen beton tesisi listesi

Madde 9.8.1 Beton imalatçıların ve G Uygunluk Belgesine sahip tesislerin güncellenmiş bir listesi yetkili kişilerce KÇK' dan talep edildiği takdirde temin edilebilecektir. Düzenli olarak güncellenen liste ayrıca KÇK' nın web sitesi adresinden



**TS EN 206 / TS 13515' e GÖRE
BETON BELGELENDİRME
YÖNETMELİĞİ**

SAYFA	27/42
DÖKÜMAN NO	D 39.2
TARİH	11.08.2014
REVİZYON NO	06.07.2020-13

(<http://www.k-c-k.org>) de temin edilebilecektir.

Madde 10 Belgenin Kullanım Süresi İçerisinde İmalat

Madde 10.1 Betonun Uygun Olmaması Halinde Yapılacak İşlemler

Madde 10.1.1 Betonun uygunluk şartlarını sağlamaması halinde üretici tarafından TS EN 206:2013+A1/TS 13515 Madde 8.4' te belirtilen gerekli önlemler alınmalıdır.

Madde 10.1.2 Teslim sırasında belirgin olmayan uygunsuzluğun daha sonra farkına varılması durumunda, müşterinin hizmet verdiği kişi/firma buna bağlı olarak uygunsuzluğun önlenmesi için mutlaka haberdar edilmelidir. Ayrıca KÇK bu önlem ve bulgulardan haberdar edilir.

Madde 10.1.3 Alınan önlemler kayda geçirilmelidir.

Madde 10.2 G Uygunluk Belgesine Sahip Betonların Teslimatı, Sevk ve Teslim Belgesi (İrsaliye)

Madde 10.2.1 İmalâtçı, her beton yük (transmikser) tesliminde kullanıcıya en az TS EN 206:2013+A1:2017/TS 13515 Madde 7.3'de verilen bilgileri içeren, bilgisayar çıktısı, matbu belge veya elle yazılmış sevk ve teslim belgesi vermelidir.

Madde 10.2.2 Teslimat sırasında, teslim edilen betonların uygun olduğu garanti altına alınmalıdır.

Madde 10.2.3 Uygun olmayan betonlar hiçbir durumda KÇK logosu altında piyasaya arz edilemez.

Madde 10.2.4 Uygun olmayan betonun nasıl ele alınacağı teknik dosyada (kalite el kitabında) açıklanmalıdır. Müşterinin hizmet verdiği kişi/firma' ya teslim edilen betonun uygun olmaması halinde TS EN 206:2013+A1:2017/TS 13515 madde 8.4'de belirtilen tedbirler alınmalı, KÇK ve müşteri bilgilendirilmelidir.



TS EN 206 / TS 13515' e GÖRE BETON BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ

SAYFA	28/42
DÖKÜMAN NO	D 39.2
TARİH	11.08.2014
REVİZYON NO	06.07.2020-13

Madde 10.2.5 Teslim belgelerinin referans numaralarının birbirini izleyen ve farklı numaralar olması gerekmektedir.

Madde 11 Şikayetler ve Yaptırımlar

Madde 11.1 Tesislerin Belgelendirilmesine İlişkin Şikayetler

Madde 11.1.1 KÇK' ya ibraz edilen herhangi yazılı bir şikayet, KÇK' nın kalite el kitabında yer alan MKY P35 İtiraz ve Şikayet Değerlendirme Prosedürü' nün uygulanması kapsamında ele alınmaktadır. Betonun kalitesine ilişkin sorumluluğun her durumda imalatçının yükümlülüğü altında olmasından dolayı, betonun kullanımına ilişkin şikayetler daima imalatçıyı ilgilendirecek ve imalatçıya sistematik olarak gönderilecektir. KÇK şikayetin durumuna göre tetkik yapmaya karar verebilir.

Madde 11.2 Yaptırımlar

Madde 11.2.1 Tablo 1'de yer alan çizelgenin uygulanması kapsamında betonun TS EN 206:2013+A1:2017/TS 13515 standardı ile uygunsuz bir durumun saptamasının ardından KÇK, söz konusu tabloda belirtilen tedbirleri almaya yetkilidir.

Madde 11.2.2 Tablo 1'de yer alan uygunsuzluklardan biri veya bir kaçını ilk kez gözlemlendiğinde, KÇK uygunsuzluğun riskine göre gerekli gördüğünde en fazla bir ay içerisinde yeni bir ziyaret gerçekleştirir.

Madde 11.2.3 Temsil edilebilirliğin ve doğruluğun kontrolü sonucundaki bir uygunsuzluk durumunda KÇK beton imalatçısını bilgilendirir. Beton imalatçısı tarafından uygunsuzluğun sebepleri araştırılmalı ve gerekli düzeltici faaliyetler başlatılarak, KÇK' ya bildirilmelidir. Gerekli görüldüğü takdirde KÇK tarafından ek ziyaret yapılabilir.

Madde 11.2.4 KÇK tarafından yapılan uygunluk değerlendirmelerinde veya tetkik numunelerine ait analiz sonuçlarında karşılaştığı uygunsuzluklara bağlı olarak müşteri tarafından istenen düzeltici faaliyetleri KYS F142 Düzeltici Faaliyet Takip Formu ile kayıt altına alır. Muayene Uzmanları

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR



**TS EN 206 / TS 13515' e GÖRE
BETON BELGELENDİRME
YÖNETMELİĞİ**

SAYFA	29/42
DÖKÜMAN NO	D 39.2
TARİH	11.08.2014
REVİZYON NO	06.07.2020-13

tarafından uygunsuzluklar takip edilerek ilgili çalışmalar bu forma kaydedilerek müşteriye geri bildirimlerde bulunur.

Madde 11.2.5 İptal edilen ve askıya alına belgeler, KÇK' nın web sitesinde yayınlanır.



**TS EN 206 / TS 13515' e GÖRE
BETON BELGELENDİRME
YÖNETMELİĞİ**

SAYFA	30/42
DÖKÜMAN NO	D 39.2
TARİH	11.08.2014
REVİZYON NO	06.07.2020-13

Tablo 1: Otokontrol ve/veya tetkik deneylerinin sonuçlarının uygun olmaması durumunda belgelendirme kuruluşu tarafından alınacak önlemler

Kriter	Konu	Deney sonuçlarının uygun olmaması durumu	Bелgelendirme kuruluşu tarafından alınacak önlemler		
			Düzeltilici faaliyet ve İkaz Bildirimi	Uygunluk Belgesinin askıya alınması	Uygunluk Belgesinin geri alınması
$f_{ck} + 1$	Tetkik deneyi	TS EN 206:2013+A1 :2017 Çizelge B.1 Deney sonuçlarının ilgili ürün standardında belirtilen uygunluk kriterlerinin gereklerine uymaması	Deney sonuçlarının 1. Kez uygun olmaması durumunda düzeltilici faaliyet başlatılır ve En geç bir ay içinde ürün tetkiki tekrarlanır. TS EN 206:2013+A1:2017 C2.2.1 ve TS 13515 C2.2. de belirtilen hususlarda uygunsuzluk tespit edilirse imalatçı en kısa sürede ikaz edilir ve düzeltilici faaliyet istenir.	Betón sınıfı ayrımı yapılmaksızın aynı özellik için deney sonuçlarının 2. Kez uygun olmaması durumu devam ediyor ise G Uygunluk belgesi askıya alınır. Olağan dışı muayene ve uygun ilave deneyler yapılır.*	Betón sınıfı ayrımı yapılmaksızın aynı özellik için deney sonuçlarının 3. Kez uygun olmaması durumu devam ediyor ise G Uygunluk belgesi iptal edilir*.
$f_{ck} - 4$	Tetkik deneyi	TS EN 206:2013+A1 :2017 Çizelge B.1 Herhangi bir sonucun ilgili ürün standardında belirtilen uygunluk kriterinin limit değerinin gereklerine uymaması	TS EN 206:2013+A1:2017 C3.2(2)' de belirtilen hususlarda uygunsuzluk tespit edilirse G Uygunluk belgesi askıya alınır ve olağan dışı muayene ve uygun ilave deneyler yapılır.*		
Temsil edilebilirliğin kontrolü*	Otokontrol deneyi ve tetkik deneyi	Kontrol periyodu içindeki tüm sonuçlar Deney sonuçlarının beton Belgelendirme Yönetmeliğinde belirtilen istatistiksel uygunluk kriterlerinin gereklerine uymaması	Uygunluk belgesi askıya alınır ve olağan dışı muayene ve uygun ilave deneyler yapılır.*		
Doğruluğun Kontrolü*	Tetkik deneyi	Tek sonuçlar Deney sonuçlarının beton Belgelendirme Yönetmeliğinde belirtilen istatistiksel uygunluk kriterlerinin gereklerine uymaması	belirlenmiş kriterleri sağlamaması durumunda G Uygunluk belgesi iptal edilir.		

*Temsil edilebilirliğin ve doğruluğun kontrolü için ürün tetkikinin tekrarlanması ve belge iptali KÇK' nın kararına bağlıdır.

*Askıya alınan veya iptal edilen G Uygunluk belgesi Bakanlığa bildirilir.

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR



TS EN 206 / TS 13515' e GÖRE BETON BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ

SAYFA	31/42
DÖKÜMAN NO	D 39.2
TARİH	11.08.2014
REVİZYON NO	06.07.2020-13

Madde 11.3 Yaptırımların Uygulanması

Madde 11.3.1 Her bir uygunsuzluk için yönetmelik hükümleri, KÇK tarafından elde edilen bulgulara ve gözlemlere bağlı olarak, KÇK' nın Belgelendirmeden Sorumlu Belgelendirme Komitesi bir yaptırımın uygulamaya konulmasının uygun olup olmadığına karar verecek ve bu yaptırımın düzeyi ile süresini ayrıca gerekli olabilecek herhangi ek bir tedbiri belirleyecektir.

Madde 11.3.2 Özellikle aşağıda belirtilen durumlar bir UYARI yapılması veya belgenin İPTAL edilmesine yol açabilir:

Uygunsuz olduğu bilinen ürünlerin KÇK logosu altında piyasaya sürülmesi,

- KÇK tarafından uyarı ve ikazlara uyulmaması; (Tablo 1)
- KÇK' ya ödenmesi gereken faturanın ödenmemesi.
- Üretim kısımlarının uygunsuzluğunu gizlemek üzere tasarlanan bilinçli bir hareket;

Madde 12 İhtilafın Dile Getirilmesi, Karara İtiraz ve Temyiz

Madde 12.1 İhtilafın Dile Getirilmesi

Madde 12.1.1 KÇK tarafından verilen herhangi bir karar ya da uygulanmasına karar verilen herhangi bir yaptırıma karşı çıkan bir imalatçının, ihtilafını KÇK nezdinde dile getirme hakkı vardır.

Madde 12.1.2 İhtilafın bu şekilde dile getirilmesine ilişkin başvuruların yazılı olarak yapılması gerekmektedir.

Madde 12.2 Karara İtiraz

Madde 12.2.1 Bir yaptırımın ardından belgenin geri alınması ile ilgili olarak KÇK tarafından verilen karara karşı çıkan bir imalatçının itirazı KÇK dahilinde oluşturulan Belgelendirme İtiraz Komitesi'ne iletilir. Belgelendirme İtiraz Komitesi çalışmalarını MKYP35 İtiraz ve Şikayet Değerlendirme Prosedürü ve Belgelendirme İtiraz Komitesi Çalışma Talimatına göre yürütür.



TS EN 206 / TS 13515' e GÖRE BETON BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ

SAYFA	32/42
DÖKÜMAN NO	D 39.2
TARİH	11.08.2014
REVİZYON NO	06.07.2020-13

Madde 12.2.2 İtiraz başvurusu, ilgili yaptırıma ilişkin tebliğin alınışına müteakip 10 iş günü içerisinde yazılı olarak yapılacaktır.

Madde 12.2.3 Bir yaptırımın ardından “belgenin geri alınması söz konusu” itiraz ile askıya alınmamaktadır.

Madde 12.3 Temyiz

Madde 12.3.1 KÇK tarafından verilen bir kararla ilişkili olarak KÇK' yı tayin eden BAKANLIK aracılığıyla temyiz başvurusunda bulunmak mümkündür.

Madde 13 Mali Düzenlemeler

Madde 13.1 Mali Belirlemeler

Madde 13.1.1 Betonun belgelendirilmesi için geçerli olan mali düzenlemelere ilişkin kurallar ve uygulanan ücretler her yıl KÇK tarafından belirlenir ve müşterilerine duyurulur.

Madde 14 Anlaşmazlıklar

Madde 14.1 Anlaşmazlıkların Tahkim Yolu İle Çözülmesi

Madde 14.1.1 Bir taraftan başvuru sahibi ya da imalatçı, diğer taraftan KÇK yönetmelik hükümlerinin uygulanması ya da yorumlanmasından doğan anlaşmazlıkların tahkim yolu ile çözümlenmesini taahhüt etmektedir. Türkiye kanunları geçerli olacaktır. Tahkim yeri Ankara'dır. Tahkim dili Türkçe kabul edilecektir. Tahkim asliye mahkemesinde ve nihai temyiz mahkemesinde gerçekleştirilecektir.



TS EN 206 / TS 13515' e GÖRE BETON BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ

SAYFA	33/42
DÖKÜMAN NO	D 39.2
TARİH	11.08.2014
REVİZYON NO	06.07.2020-13

Ek 1 Ürün Tetkiki

KÇK tarafından uygunluk belgesi verilen imalatçı, yılda en az üç defa habersiz ürün tetkikine tabi tutulur. Olağan dışı denetimler yılda 3 defa yapılması gereken ürün tetkikinin dışında tutulur.

* Numune Alma

Numune alınarak gerçekleştirilen ürün tetkikinde ise kıvam ve 28 günlük basınç dayanımı deney sonuçlarının doğruluğu kontrol edilir.

Otokontrol sonuçlarının doğruluğunun kontrolü amacıyla, belgelendirme kuruluşu tarafından habersiz beton döküm veya teslim yerinden alınan spot numuneler harici bir laboratuvarında test edilerek, tesis laboratuvarı sonuçları, belgelendirme kuruluşu laboratuvarı sonuçları ile karşılaştırılır.

Ürün gözetiminde 2 transmikserden 6'şar numune alınır ve bu toplam 12 numunenin 4'ü (her bir transmikserden 2' şer adet) imalatçı, 4'ü (her bir transmikserden 2' şer adet)KÇK tedarikçi laboratuvarında deneye tabi tutulur, 4'ü de (her bir transmikserden 2' şer adet) şahit numune olarak bırakılır.

Şahit numune ilk iki numune setinden herhangi birisinin kaybedilmesi, bozulması veya kirlenmesi, ya da bir anlaşmazlık durumunda daha fazla deney yapmak için imalatçı tarafından en az üç ay saklanmalıdır. Şahit numunelerin kırımına gidildiği durumlar sonuçlar Properties of Concrete for use in Eurocode 2 dokümanındaki zamana bağlı olarak hesaplanır.

Her bir transmikserden alınan ikişer adet numunenin kırım sonuçlarının ortalaması alınarak 1 deney sonucu elde edilir ve 2 transmikser için elde edilen 2 deney sonucunun ortalamasını TS EN 206:2013+A1:2017 Standardı Çizelge B.1' e göre değerlendirir. İmalatçının aynı yöntemle gerçekleştirdiği ve Çizelge B.1' e göre kıyaslar ve kayıt altına alır.

Basınç Dayanım Sınıfı:

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR



**TS EN 206 / TS 13515' e GÖRE
BETON BELGELENDİRME
YÖNETMELİĞİ**

SAYFA	34/42
DÖKÜMAN NO	D 39.2
TARİH	11.08.2014
REVİZYON NO	06.07.2020-13

- İki transmikserin her birinden alınan ikişer adet numunenin kırım sonuçlarının ortalaması alınarak elde edilen iki deney sonucunun ortalaması TS EN 206:2013+A1:2017 Standardı Çizelge B.1,1. kriterde belirtildiği üzere $f_{cm} \geq f_{ck} + 1$ ve
- İki transmikserin her birisinden alınan 2' er adet numunenin kırım sonuçlarının ortalaması alınarak elde edilen bağımsız deney sonuçları ise TS EN 206:2013+A1:2017 Standardı Çizelge B.1,2. kriterde belirtildiği üzere $f_{ci} \geq f_{ck} - 4$ formülüne göre değerlendirilir.

1.Transmikser	2.Transmikser
1.numunenin kırım sonucu (a)	1.numunenin kırım sonucu (c)
2.numunenin kırım sonucu (b)	2.numunenin kırım sonucu (ç)
1.transmikserin basınç dayanımına ait bağımsız deney sonucu (f_{ci}): $(a+b)/2$	2.transmikserin basınç dayanımına ait bağımsız deney sonucu (f_{ci}): $(c+ç)/2$
2 transmikserin ortalama basınç dayanımı (f_{cm}): 2 transmikserin basınç dayanımına ait bağımsız deney sonuçlarının toplamı/2	

- Her bir bağımsız deney sonucu (her bir transmikserden alınan numunelerin kırım sonucu ortalaması) (f_{ci}) $\geq f_{ck} - 4$ ve
- Transmikserlerin deney sonuçlarının ortalaması (transmikserlerin bağımsız deney sonuçlarının ortalaması) (f_{cm}) $\geq f_{ck} + 1$ şartları sağlanmalıdır.

TS EN 206:2013+A1:2017 standardının B.2.4 maddesi çerçevesinde, her transmikserden alınan numunelerin kırım sonuç aralığının (minimum ve maksimum arasındaki fark) o transmikserin ortalama sonuca (f_{ci}) göre %15' ten fazla sapması durumunda, kırım sonucunun dikkate alınmaması için kabul edilebilir bir sebep ortaya konmadıkça, kırım sonuçları göz ardı edilmelidir. Bu durumda ürün gözetimi tekrarlanır.



TS EN 206 / TS 13515' e GÖRE BETON BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ

SAYFA	35/42
DÖKÜMAN NO	D 39.2
TARİH	11.08.2014
REVİZYON NO	06.07.2020-13

* Kıvam kontrolü

İmalatçı, KÇK huzurunda KÇK tarafından rasgele örneklenen numune üzerinde kıvam deneyi gerçekleştirir.

Eğer kıvam zorunlu kılınan sınıfın da altında ise, kıvam otokontrol güvenilirliği denetlenmiş sayılır.

Eğer elde edilen sonuç belirtilen kıvam sınıfı üzerinde ise, imalatçı yeni bir numune üzerinde ivedi olarak deneyi tekrarlar. Deney sonucunun bu kez memnuniyet verici olması durumunda, ilk deney sonucu dikkate alınmaz.

İkinci deney sonucunun da memnuniyet verici olmaması durumunda, imalatçı ve KÇK gerekli önlemleri alırlar. KÇK ayrıca imalatçıya bir gözlem yazısı gönderir.

Eşdeğer Beton Performansı Kavramının Prensipleri

(1) "Eşdeğer Beton Performansı Kavramı"nın prensipleri, her birinin imalat kaynağı ve karakteristikleri açıkça tanımlanmış ve belgelendirilmiş bir veya daha fazla belirli çimento veya belirli mineral katkı kullanıldığında, en düşük çimento içeriği ve en yüksek su/çimento oranı için verilen gerekliliklerde değişiklik yapılmasına izin verir.

(2) Betonun, 5.2.5.1'de verilen gereklilikler içerisinde, özellikle çevre etkilerine tepkisi açısından ilgili etki sınıfı için verilen gereklilikleri sağlayan referans beton ile karşılaştırıldığında, eşdeğer performansa sahip olduğu kanıtlanmalıdır.

(3) Bu kavram yalnızca EN 197-1'e uygun çimentoya ek olarak bir veya daha fazla mineral katkı ile birlikte kullanılmalıdır.

Eşdeğer beton performansının belirlenmesinde, çevresel etki sınıflarına göre en az aşağıda verilen deneylerin yapılarak performansın karşılaştırılmasına müsaade edilir.

- XC sınıfları için: Sertleşmiş betonda karbonatlaşma derinliğinin fenolftaleyn yöntemi ile tayini deneyi (EN 14630) ve basınç altında su işleme derinliği deneyi (EN 12390-8)
- XD ve XS sınıfları için: Klorür geçirgenliği katsayısı tayini deneyi veya hızlı klorür geçirgenliği deneyi
- XF sınıfı için: Donma çözülme direnci tayini deneyi TSE CEN/TS 12390-9, TSE CEN/TR 15177 (5) Yukarıda, Paragraf (4)'te belirtilen deneylerin yapılacağı laboratuvarın ilgili deney kapsamında TS EN ISO/IEC 17025 Standardına göre Türk Akreditasyon Kurumu veya Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon İşbirliği Karşılıklı

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR



**TS EN 206 / TS 13515' e GÖRE
BETON BELGELENDİRME
YÖNETMELİĞİ**

SAYFA	36/42
DÖKÜMAN NO	D 39.2
TARİH	11.08.2014
REVİZYON NO	06.07.2020-13

Tanınma Anlaşmasında yer alan akreditasyon kurumları tarafından akredite edilmiş olması zorunludur.

Ek 2 Bileşen Kontrolü

Bileşen Malzeme	Muayene / Deney	Sıklık
Çimento	Boşaltmadan önce sevk ve teslim belgesinin incelemesi	Her teslimatta
	Çimento deney sonuçları üreticiden isteniyor mu?	Haftada 1
Uçucu kül	1. Kızdırma Kaybı 2. Klorür 3. İncelik 4. Yoğunluk Ölçümü 5. SO ₃ Miktarı Ölçümü 6. Aktivite Endeksi (28-90 gün) 7. Serbest Kalsiyum Oksit 8. Genleşme (TS EN 450-1' e uygunluk)	Her teslimatta üreticiden istenecek ya da deneyler imalatçı yapacak/yaptıracak
Toz Şeklinde mineral katkıları (Uçucu Kül dışında)	Boşaltmadan önce sevk ve teslim belgesinin incelemesi	Her teslimatta
	Toz Şeklinde mineral katkılara ait deney sonuçları	Her teslimatta üreticiden istenecek ya da deneyler imalatçı yapacak/yaptıracak
Süspansiyon şeklinde mineral katkı	Yoğunluk	Her teslimatta
	Karma suyunun yoğunluğu 1,01 g / mL'den az olduğunda	Yılda 2 kez

*Su		
	Beton karışımında kullanılan farklı kaynaklardan elde edilen suyun yoğunluğu 1,01 ile 1,03 g/mL arasında olduğunda,	ilk kullanımdan önce ve daha sonra aylık
Kimyasal Katkı	Boşaltmadan önce sevk ve teslim belgesinin incelemesi	Her teslimatta
	1. Bağıl Yoğunluk 2. Ph Değeri 3. Katı Madde Miktarı 4. Suda Çözünebilir Cl (TS EN 934-1 ve 934-2' e uygunluk)	Her teslimatta üreticiden istenecek ya da deneyler imalatçı yapacak/yaptıracak
	Yoğunluk	Her teslimatta
	TS EN 480-6'ya uygun olarak kızıl ötesi analiz yapılarak referans spektrumu kayıt edilmelidir. çekilen kızıl ötesi analizlerde elde edilen spektrumların gerek kimyasal maddenin esas ve gerekse kimyasal maddenin karışım oranları esasına göre elde edilen korelasyon katsayısının referans spektruma göre karşılaştırması en az % 98 şartını sağlamalıdır.	Şantiyeye veya hazır beton tesisine teslim edilen her katkı partisinde
	Boşaltmadan önce sevk ve teslim belgesinin incelemesi	Her teslimatta
	Agreganın boşaltmadan önce muayenesi	Her teslimatta

Agrega	İnce Madde Deneyi EN 933-1	Haftada 1 kez
	Elek Analizi EN 933-1 / EN 933-10	15 günde 1
	Su Emme Deneyi (EN 1097-6'ya uygunluk)	3 ayda 1
	Agrega Tane Şekli EN 933-3 / EN 933-4	15 günde 1
	Çok ince malzemenin kalitesi EN 933-8 / EN 933-9	Her teslimatta
	Alkali Silika	Yılda 1 kez
	Klorür EN 1744-1	Yılda 1 kez
	Kalsiyum karbonat muhtevası EN 1744-1 / EN 196-2	Yılda 1Kez
	Ağır veya hafif agregalar için ilave kontrol	Gevşek yığın yoğunluğu (EN 1097-3'e uygunluk)
Yüksek Dayanımlı Betonlarda	Elek Analizi	Her gün
	Los Angeles veya Darbe Dayanımı EN 1097-2	Yılda 2 kez

* Not – Suyun 1,03 yoğunluğu, yaklaşık 50.000 ppm'lik toplam katı içeriğini temsil eder. Yoğunluğu 1,03'ü geçtiğinde karma suyu, TS EN 1008'in gerekliliklerine uygun olarak su özelliklerinde bir değişiklik olduğu kanaatiyle haftada bir veya daha sık deneye tabi tutulmalıdır.



**TS EN 206 / TS 13515' e GÖRE
BETON BELGELENDİRME
YÖNETMELİĞİ**

SAYFA	39/42
DÖKÜMAN NO	D 39.2
TARİH	11.08.2014
REVİZYON NO	06.07.2020-13

Ek 3 **G işareti**

 XXXX
ABC SAN. TİC. A.Ş. D Mah. E Cad. No:ZZ ANKARA F Tesisi 14 XXXX-B001
TS EN 206:2013+A1:2017/TS 13515
Normal Beton Basınç Dayanımı: C 16/20 Çevresel Etki Sınıfı: X0 Kıvam Sınıfı: S3 Klorür İçeriği: Cl 0,1 Agrega En Büyük Tane Büyüklüğü: Dmax22,4 Yoğunluk Sınıfı: BEK*
*Beyan Edilmemiş Karakteristik

G

XXXX

ABC SAN. TİC. A.Ş.

D Mah. E Cad. No:ZZ
ANKARA

F Tesisi

14

XXXX-B001

TS EN 206:2013+A1:2017/TS 13515

Hafif Beton

Basınç Dayanımı: LC 25/28

Çevresel Etki Sınıfı: XC1

Kıvam Sınıfı: S4

Klorür İçeriği: Cl 0,1

Agrega En Büyük

Tane Büyüklüğü: Dmax22,4

Yoğunluk Sınıfı: D 2,0

G

XXXX

ABC SAN. TİC. A.Ş.

D Mah. E Cad. No:ZZ
ANKARA

F Tesisi

14

XXXX-B001

TS EN 206:2013+A1:2017/TS 13515

Ağır Beton

Basınç Dayanımı: C 30/37
Çevresel Etki Sınıfı: XC4
Kıvam Sınıfı: S4
Klorür İçeriği: Cl 0,1
Agrega En Büyük
Tane Büyüklüğü: Dmax22,4
Yoğunluk Sınıfı: BEK*

*Beyan Edilmemiş Karakteristik

G

XXXX

ABC SAN. TİC. A.Ş.

D Mah. E Cad. No:ZZ
ANKARA

F Tesisi

14

XXXX-B001

TS EN 206:2013+A1:2017/TS 13515

KYB BETON

Basınç Dayanımı: C 35/45
Çevresel Etki Sınıfı: XD2
Kıvam Sınıfı: VS1
Klorür İçeriği: Cl 0,1
Agrega En Büyük
Tane Büyüklüğü: Dmax22,4
Yoğunluk Sınıfı: BEK*

*Beyan Edilmemiş Karakteristik